

Marmorette

Especificación según la norma EN 548

Marmorette PUR 2,5

Marmorette PUR 3,2

Características	Norma	Unidad	Resultado	Resultado
Tipo de pavimento	EN 548		Linóleo con acabado de poliuretano Sistema PUR Eco	
Espesor acabado de poliuretano sistema PUR ECO		µm	ca. 20	ca. 20
Estampado			Revestido de mármol	Revestido de mármol
Soporte			Yute	Yute
Seguridad				
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Clase	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Antideslizante	BGR 181	Grupo	R9	R9
Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	Clase	DS	DS
Aislamiento acústico de la pisada	ISO 140-8	dB	4	6
Requisitos de identificación				
Ancho del rollo	EN 426	cm	200	200
Largo del rollo	EN 426	m	20 - 31	20 - 31
Espesor total	EN 428	mm	2,5	3,2
Peso total	EN 430	g / m ²	2900	3800
Mella residual	EN 433	mm	ca. 0,08	ca. 0,10
Solidez a la luz	ISO 105-B02	Clasificación	6	6
Resistencia vertical	EN 1081	Ohm	-	-
Resistencia de paso (aislamiento)	VDE 0100	kOhm	> 200	> 200
Carga electrostática	EN 1815	kV	ca. 2,0	ca. 2,0
Resistencia térmica	EN 12667	m ² K / W	0,015	0,018
Conductividad térmica	EN 12524	W / m K	0,17	0,17


Clasificación según la norma EN 685



Doméstico - grueso



Comercial - muy grueso



Industrial - general



EN 14041 : 2004
05
1658-BPR-1003

Producido por:
Armstrong DLW AG
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Los Productos de Suelos Armstrong, deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalación de Armstrong y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo Armstrong, solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de Suelo Armstrong, se reservan el derecho de enmendar esta especificación sin previo aviso. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Técnicas, visiten nuestra página de internet: www.armstrong.eu

ISO 9001



ISO 14001

